

補足説明資料 26-5

26 条

燃料取扱設備及び燃料貯蔵設備

材料・構造健全性（長期健全性）に関する説明資料

枠囲みの範囲は、商業機密のため、非公開とします。

## 目 次

1. 要求事項	1
2. 要求事項への適合性	3
3. 参考文献	15

別紙1 特定兼用キャスク構成部材等の経年変化要因について

別紙2 参考文献の概要について

別紙3 中性子遮蔽材の質量減損率について

別紙4 材料規格と金属キャスク構造規格との設計用強度・物性値の差異について

## 1. 要求事項

型式設計特定機器の型式指定申請において、特定兼用キャスクの材料・構造健全性（長期健全性）に関する要求事項は、以下のとおりである。

### (i) 技術基準規則要求事項

#### a. 技術基準規則第 26 条第 2 項六号

六 使用済燃料を工場等内に貯蔵する乾式キャスクは、次に定めるところによること。

ハ 使用済燃料の被覆材の著しい腐食又は変形を防止できること。

ニ キャスク本体その他のキャスクを構成する部材は、使用される温度、放射線、荷重その他の条件に対し、適切な材料及び構造であること。

#### b. 技術基準規則解釈第 26 条第 20 項

- ・第 2 項第 6 号ハに規定する「腐食を防止できる」とは、キャスク内部に不活性ガスを保持できる構造とすることにより被覆管の腐食を防止すること。

(2) 原子力発電所敷地内での輸送・貯蔵兼用乾式キャスクによる使用済燃料の貯蔵に関する審査  
ガイド確認事項

「4. 自然現象等に対する兼用キャスクの設計 4.5 材料・構造健全性」には、以下のよう  
に記載されている。

【審査における確認事項】

『

設計貯蔵期間中の温度、放射線等の環境及び当該環境下での兼用キャスクの経年変化  
に対して十分な信頼性を有する材料及び構造であること。また、貯蔵建屋を設置しな  
い場合は、雨水等により兼用キャスクの安全機能が喪失しないよう対策が講じられて  
いること。輸送荷姿等の緩衝体を装着した状態で貯蔵を行う場合は、緩衝体の経年変  
化についても考慮していること。

』

【確認内容】

『

- (1) 安全機能を維持する上で重要な兼用キャスクの構成部材は、兼用キャスクの最低  
使用温度における低温脆性を考慮したものであること。また、設計貯蔵期間中の温  
度、放射線等の環境及び当該環境下での腐食、クリープ、応力腐食割れ等の経年変  
化の影響を、設計入力値（例えば、寸法、形状、強度及び材料物性値）又は設計基  
準値の算定に際し考慮していること。さらに、必要に応じて防食措置等が講じられ  
ていること。
- (2) 兼用キャスク内部の不活性環境を維持し、温度を制限される範囲に収めることに  
より、兼用キャスクに収納される使用済燃料の経年変化を低減又は防止する設計で  
あること。

』

## 2. 要求事項への適合性

### (1) 技術基準規則への適合性

MSF-24P(S)型の材料・構造健全性については、以下のとおり技術基準規則に適合している。

#### a. 技術基準規則第26条第2項六号

六 使用済燃料を工場等内に貯蔵する乾式キャスクは、次に定めるところによること。

ハ 使用済燃料の被覆材の著しい腐食又は変形を防止できること。

ニ キャスク本体その他のキャスクを構成する部材は、使用される温度、放射線、荷重その他の条件に対し、適切な材料及び構造であること。

#### b. 技術基準規則解釈第26条第20項

- ・第2項第6号ハに規定する「腐食を防止できる」とは、キャスク内部に不活性ガスを保持できる構造とすることにより被覆管の腐食を防止すること。

MSF-24P(S)型の主要な構成部材の材質を第1表に示す。MSF-24P(S)型は、特定兼用キャスクの構成部材について、設計貯蔵期間中の温度、放射線等の環境及びその環境下での腐食、クリープ、応力腐食割れ等の経年変化に対して十分な信頼性のある材料を選定し、その必要とされる強度及び性能を維持することで使用済燃料の健全性を確保する設計とする。

また、MSF-24P(S)型は、特定兼用キャスク本体内面、バスケット及び使用済燃料集合体の腐食等を防止するために、使用済燃料集合体を不活性ガスであるヘリウムガスとともに封入し、特定兼用キャスク本体及び蓋部表面の必要な箇所には、塗装等による防錆措置を施す設計とする。

設計貯蔵期間中の温度、放射線等の環境及び当該環境下での腐食、クリープ、応力腐食割れ等の経年変化要因に対する影響について、第2表から第4表に示すMSF-24P(S)型の構成部材の温度及び放射線照射量を条件として、別紙1に示す経年変化要因とその評価の観点に基づき、文献及び試験データに基づき評価した。MSF-24P(S)型の主要な構成部材及び使用済燃料（燃料被覆管）の評価結果を第5表に示す。評価結果より、経年変化要因に対して、主要な構成部材の経年変化を考慮した上で、使用済燃料の健全性が維持されることを確認した。

## (2) 審査ガイドへの適合性

審査ガイドでは、兼用キャスクの有する安全機能（臨界防止機能、遮蔽機能、除熱機能及び閉じ込め機能）に係る設計の基本方針の妥当性を確認することが定められており、MSF-24P(S)型の材料・構造健全性については、以下のとおり審査ガイドの確認内容に適合している。

### 〔確認内容〕

(1) 安全機能を維持する上で重要な兼用キャスクの構成部材は、兼用キャスクの最低使用温度における低温脆性を考慮したものであること。また、設計貯蔵期間中の温度、放射線等の環境及び当該環境下での腐食、クリープ、応力腐食割れ等の経年変化の影響を、設計入力値（例えば、寸法、形状、強度及び材料物性値）又は設計基準値の算定に際し考慮していること。さらに、必要に応じて防食措置等が講じられていること。

第5表に示したとおり、安全機能を担保する構造強度部材は、最低使用温度における低温脆性破壊のおそれがない材料を使用している。

また、第5表に示した構成部材の経年変化の影響については、第6表に示すように安全機能評価における設計入力値又は設計基準値として考慮し、安全機能が維持されることを確認している。（補足説明資料 26-1「臨界防止機能に関する説明資料(L5-95KV261)」、補足説明資料 26-2「遮蔽機能に関する説明資料(L5-95KV262)」、補足説明資料 26-3「除熱機能に関する説明資料(L5-95KV263)」、補足説明資料 26-4「閉じ込め機能に関する説明資料(L5-95KV264)」参照）。

なお、閉じ込め機能については、蓋間圧力を測定することにより閉じ込め機能を監視できる設計としており、蓋間圧力を測定するための圧力センサ（圧力計）及び圧力センサケーブルは、蓋間圧力を維持した状態でそれらの保守及び交換が可能な構造としている。蓋間圧力を維持することで、使用済燃料等を内封する空間を外部と隔離している状態を維持できる設計としていることから、閉じ込め機能に係る長期健全性は維持される（補足説明資料 26-4「閉じ込め機能に関する説明資料(L5-95KV264)」参照）。

さらに、2.(1) 技術基準規則への適合性に示したとおり、特定兼用キャスク本体及び蓋部表面の必要な箇所には、塗装等による防錆措置を講じている。

[確認内容]

(2) 兼用キャスク内部の不活性環境を維持し、温度を制限される範囲に収めることにより、兼用キャスクに収納される使用済燃料の経年変化を低減又は防止する設計であること。

2.(1) 技術基準規則への適合性に示したとおり、MSF-24P(S)型は、特定兼用キャスク本体内面、バスケット及び使用済燃料集合体の腐食等を防止するために、使用済燃料収納時にその内部空間を真空乾燥し、使用済燃料を不活性ガスであるヘリウムガスとともに封入する。第5表に示すとおり、温度を制限される範囲に収めることにより、特定兼用キャスクに収納する使用済燃料の健全性が維持される設計としている。

第1表 MSF-24P(S)型の主要な構成部材の材質

構成部材	材質
特定兼用キャスク本体 胴 外筒 底部中性子遮蔽材カバー 下部端板 トラニオン 伝熱フィン 中性子遮蔽材（底部、側部）	炭素鋼 [ ] (注1) 炭素鋼 [ ] (注2) ステンレス鋼 [ ] ステンレス鋼 [ ] ステンレス鋼 [ ] 銅 (C1020) レジン（エポキシ系樹脂）
バスケット バスケットプレート 中性子吸収材	アルミニウム合金 (MB-A3004-H112) ほう素添加アルミニウム合金
蓋部 一次蓋 蓋部中性子遮蔽材カバー 二次蓋 貯蔵用三次蓋 一次蓋ボルト 二次蓋ボルト 貯蔵用三次蓋ボルト 中性子遮蔽材（蓋部） 金属ガスケット	炭素鋼 [ ] (注3) 炭素鋼 [ ] (注3) 炭素鋼 [ ] (注3) 炭素鋼 [ ] (注2) ニッケルクロムモリブデン鋼 [ ] (注4) ニッケルクロムモリブデン鋼 [ ] (注4) ニッケルクロムモリブデン鋼 [ ] (注4) レジン（エポキシ系樹脂） ニッケル基合金/アルミニウム

(注1) 胴の表面のうち、一次蓋、二次蓋との接触面は [ ] を、胴内面には [ ]

[ ] を、また、胴外面のうち、大気に触れる部分については、塗装を施す。

(注2) 外筒及び貯蔵用三次蓋の外表面には、塗装を施す。

(注3) 一次蓋及び二次蓋のうち、胴との接触面及びシール部は [ ] を、また、その他の表面には、 [ ] を施す。また、蓋部中性子遮蔽材カバーの外表面には [ ] を施す。

(注4) 一次蓋ボルト、二次蓋ボルト、貯蔵用三次蓋ボルトの表面には、 [ ] を施す。

[ ] 内は商業機密のため、非公開とします。



第2表 MSF-24P(S)型の主要な構成部材及び使用済燃料の温度条件（最高温度）

構成部材等		最高温度 <sup>(注1)</sup> (°C)
特定 兼用 キャ スク	胴（本体部）	132
	胴（フランジ部）	119
	胴（底板）	142
	一次蓋	118
	一次蓋ボルト	118
	二次蓋	112
	二次蓋ボルト	112
	貯蔵用三次蓋	110
	貯蔵用三次蓋ボルト	110
	外筒	123
	下部端板	123
	蓋部中性子遮蔽材カバー	116
	底部中性子遮蔽材カバー	124
	トラニオン	127
	バスケット	188
	伝熱フィン	126
	金属ガスケット	118
	中性子遮蔽材（蓋部、底部、側部）	135
使用済燃料（燃料被覆管）		215

（注1）仕様上の最大崩壊熱量 15.8kW を上回る設計崩壊熱量 18.1kW を適用した除熱解析により得られた温度（設計温度）である（補足説明資料 26-3「除熱機能に関する説明資料(L5-95KV263)」参照）。

第3表 MSF-24P(S)型の主要な構成部材及び使用済燃料の中性子照射量

構成部材等		構成部材等で最大となる 全中性子照射量 (n/cm <sup>2</sup> ) (注1)
特定 兼用 キャ スク	胴、一次蓋、二次蓋、貯蔵用三次蓋及び蓋ボルト (注2)	$6.9 \times 10^{14}$
	バスケット (注3)	$1.5 \times 10^{15}$
	トラニオン (注2)	$6.9 \times 10^{14}$
	外筒	$3.7 \times 10^{12}$
	蓋部中性子遮蔽材カバー (注2)	$6.9 \times 10^{14}$
	下部端板及び底部中性子遮蔽材カバー	$8.4 \times 10^{13}$
	中性子遮蔽材 (蓋部、底部、側部) (注4)	$1.6 \times 10^{14}$
	金属ガスケット	$2.5 \times 10^{14}$
	伝熱フィン (注1)	$1.6 \times 10^{14}$
使用済燃料 (燃料被覆管)		$1.5 \times 10^{16}$

(注1) 遮蔽解析結果 (補足説明資料 26-2 「遮蔽機能に関する説明資料 (L5-95KV262)」 参照) から得られた貯蔵初期の中性子束が減衰せず設計貯蔵期間 (60 年間) 中一定であると仮定して算出した設計貯蔵期間中の累積値である。

(注2) 最大となる胴領域の値である。

(注3) 最大となるキャビティ内領域 (使用済燃料領域) の値である。

(注4) 最大となる側部中性子遮蔽材領域の値である。

第4表 MSF-24P(S)型のガンマ線照射量

構成部材等		構成部材等で最大となる ガンマ線照射量 (Gy) (注1)
特定 兼用 キャ スク	中性子遮蔽材 (蓋部、底部、側部)	$5.2 \times 10^3$

(注1) 遮蔽解析結果 (補足説明資料 26-2 「遮蔽機能に関する説明資料 (L5-95KV262)」参照) から得られた貯蔵初期のガンマ線が減衰せず設計貯蔵期間 (60 年間) 中一定であると仮定して算出した設計貯蔵期間中の累積値である。

第5表 MSF-24P(S)型の主要な構成部材及び使用済燃料の経年変化に対する評価について (1/4)

型式証明申請における補足説明(補足説明資料16-6「材料・構造健全性(長期健全性)に関する説明資料(L5-95JY215)」)からの見直し箇所を示す(文献番号の追加による参考文献番号のずれ等の軽微変更は除く)。

部材及び材質	要因	主な評価の観点	各部材の材質に対する経年変化に係わるデータ	設計条件	評価
胴、外筒(内面)、一次蓋、蓋部中性子遮蔽材カバー、二次蓋(内面)、一次蓋ボルト 【材質】 炭素鋼 ニッケルクロム モリブデン鋼	腐食	●構造強度： 腐食による構造強度の低下	・淡水に完全に浸漬した条件における炭素鋼の全面腐食速度(18 $\mu$ m/年) <sup>(1)</sup> を基に算出したところ、1mm程度であり、十分に小さい。 ・1%燃料破損相当の燃料棒内ガス中のヨウ素ガスを含む実機模擬環境における、鉄系材料の最大腐食速度により、60年間の腐食量を推定しても0.5mm程度 <sup>(2)</sup> 。	使用環境： ・ヘリウム雰囲気 ・中性子遮蔽材と接触	・胴(内面)、一次蓋、蓋部中性子遮蔽材カバー(外面)、二次蓋(内面)及び一次蓋ボルトは、不活性雰囲気維持されるため、残留水分(10wt%)及び1%燃料破損相当の燃料棒内ガスの存在を考慮しても、胴(内面)の腐食の影響はない。 ・胴(外面)、外筒(内面)、一次蓋及び蓋部中性子遮蔽材カバー(内面)は、中性子遮蔽材と接しており、中性子遮蔽材の熱劣化により水が生じるが、酸化鉄の生成により酸素の拡散障壁が形成されること、及び炭素鋼の腐食速度は水中に溶存した酸素濃度に比例して増大する <sup>(3)</sup> が、中性子遮蔽材充填空間は閉鎖環境にあり、酸素が連続的に供給されないため腐食の影響はない。
	熱	●構造強度： 熱によるき裂・破損	・発電用原子力設備規格 材料規格 <sup>(5)</sup> では、-30℃から350℃までの設計用強度・物性値が規定されている。 ・クリープによる変形を考慮すべき温度(融点[絶対温度]の1/3に相当)は約300℃ <sup>(4)(6)</sup> 。 ・-20℃において低温脆性破壊のおそれはない <sup>(6)</sup> 。	使用環境温度： -20℃～142℃	設計用強度・物性値が規定されており、その温度範囲で使用するため、低温脆性を含め、熱による経年変化の影響はない。
	照射	●構造強度： 照射による機械的特性の変化	・中性子照射量が10 <sup>16</sup> n/cm <sup>2</sup> までは、顕著な機械的特性変化は認められない <sup>(7)</sup> 。	中性子照射量： 6.9×10 <sup>14</sup> n/cm <sup>2</sup> 以下	中性子照射量は、機械的特性に変化が認められる値以下であり、照射脆化の影響はない。
外筒(外面)、二次蓋(外面)、二次蓋ボルト、貯蔵用二次蓋、貯蔵用三次蓋ボルト 【材質】 炭素鋼 ニッケルクロム モリブデン鋼	腐食	●構造強度： 腐食による構造強度の低下	・防錆効果を考慮せず炭素鋼の全面腐食を仮定して算出したところ、6mm程度(60年間×腐食進展速度0.1mm/年 <sup>(8)</sup> )。	使用環境： 外気(海塩粒子雰囲気)、結露水	外筒(外面)、二次蓋(外面)、二次蓋ボルト、貯蔵用二次蓋及び貯蔵用三次蓋ボルトは防錆処理により腐食しない。
	熱	●構造強度： 熱によるき裂・破損	・発電用原子力設備規格 材料規格 <sup>(5)</sup> では、-30℃から350℃までの設計用強度・物性値が規定されている。 ・クリープによる変形を考慮すべき温度(融点[絶対温度]の1/3に相当)は約300℃ <sup>(4)(6)</sup> 。 ・-20℃において低温脆性破壊のおそれはない <sup>(6)</sup> 。	使用環境温度： -20℃～123℃	設計用強度・物性値が規定されており、その温度範囲で使用するため、低温脆性を含め、熱による経年変化の影響はない。
	照射	●構造強度： 照射による機械的特性の変化	・中性子照射量が10 <sup>16</sup> n/cm <sup>2</sup> までは、顕著な機械的特性変化は認められない <sup>(7)</sup> 。	中性子照射量： 6.9×10 <sup>14</sup> n/cm <sup>2</sup> 以下	中性子照射量は、機械的特性に変化が認められる値以下であり、照射脆化の影響はない。
底部中性子遮蔽材カバー、下部端板、トラニオン 【材質】 ステンレス鋼 析出硬化系ステンレス鋼	腐食	●構造強度： 腐食による構造強度の低下	・0.2%耐力相当の応力を負荷した条件における海浜環境での長期曝露試験において、応力腐食割れは認められない <sup>(9)</sup> 。	使用環境： ・外気(海塩粒子雰囲気)、結露水 ・中性子遮蔽材と接触	・実機より厳しい使用環境(応力及び雰囲気)においても応力腐食割れは発生せず、腐食の影響はない。 ・底部中性子遮蔽材カバー、下部端板及びトラニオンの内面は中性子遮蔽材と接しており、中性子遮蔽材の熱劣化により水が生じるが、ステンレス鋼は不動態膜を形成するため、全面腐食の程度が不動態膜のない炭素鋼と比較して小さいこと、また、塩化物を含む環境であれば局部腐食が問題となる <sup>(10)</sup> が、中性子遮蔽材充填空間は閉鎖環境にあり、酸素及び塩素が連続的に供給されないため腐食の影響はない。
	熱	●構造強度： 熱によるき裂・破損	・発電用原子力設備規格 材料規格 <sup>(5)</sup> では、-30℃から425℃までの設計用強度・物性値が規定されている。 ・クリープによる変形を考慮すべき温度(融点[絶対温度]の1/3に相当)は約280℃ <sup>(4)</sup> 。 ・-20℃において低温脆性破壊のおそれはない <sup>(6)</sup> 。	使用環境温度： -20℃～127℃	設計用強度・物性値が規定されており、その温度範囲で使用するため、低温脆性を含め、熱による経年変化の影響はない。
	照射	●構造強度： 照射による機械的特性の変化	・中性子照射量が10 <sup>17</sup> n/cm <sup>2</sup> までは、顕著な機械的特性変化は認められない <sup>(10)</sup> 。	中性子照射量： 6.9×10 <sup>14</sup> n/cm <sup>2</sup> 以下	中性子照射量は、機械的特性に変化が認められる値以下であり、照射脆化の影響はない。
伝熱フィン 【材質】 銅	腐食	●除熱機能： 腐食によるき裂・破損	・銅の電極電位は鉄に比べて高く、イオン化傾向の低い金属である <sup>(11)(12)</sup> 。 ・閉鎖環境且つ密閉静止した淡水環境における銅が接続された銅の腐食試験において、腐食速度は銅単体の場合と同程度 <sup>(12)</sup> 。	使用環境： ・胴と外筒間の閉鎖環境 ・中性子遮蔽材と接触	銅に比べて鉄はイオン化傾向の高い金属であり、銅は腐食することなく、炭素鋼が選択的に腐食される。中性子遮蔽材の熱劣化により水が生じるが、酸化鉄の生成により酸素の拡散障壁が形成されること、及び中性子遮蔽材充填空間は閉鎖環境にあり、酸素が連続的に供給されないため、伝熱フィンの腐食の影響はない。また、中性子遮蔽材の熱劣化により生じる水分量は限定的であることに加え、中性子遮蔽材充填空間は閉鎖環境にあり、酸素が連続的に供給されないため、伝熱フィンと胴及び外筒との接合部において異種金属接触による腐食促進の影響は小さく、腐食の影響はない。
	熱	●除熱機能： 熱によるき裂・破損	・日本産業規格(JIS)では-30℃から200℃までの設計用強度・物性値が規定されている <sup>(13)</sup> 。 ・-20℃において低温脆性破壊のおそれはない <sup>(6)</sup> 。	使用環境温度： -20℃～126℃	設計用強度・物性値が規定されており、その温度範囲で使用するため、低温脆性を含め、熱による経年変化の影響はない。
	照射	●除熱機能： 照射によるき裂・破損	・中性子照射量が10 <sup>16</sup> n/cm <sup>2</sup> 程度までは、顕著な機械的特性変化は認められない <sup>(10)</sup> 。	中性子照射量： 1.6×10 <sup>14</sup> n/cm <sup>2</sup> 以下	中性子照射量は、機械的特性に変化が認められる値以下であり、照射脆化の影響はない。

第5表 MSF-24P(S)型の主要な構成部材及び使用済燃料の経年変化に対する評価について (2/4)

型式証明申請における補足説明(補足説明資料 16-6「材料・構造健全性(長期健全性)に関する説明資料(L5-95JY215)」からの見直し箇所を示す(文献番号の追加による参考文献番号のずれ等の軽微変更は除く)。

部材及び材質	要因	主な評価の観点	各部材の材質に対する経年変化に係わるデータ	設計条件	評価
バスケットプレート バスケットサポート 【材質】 アルミニウム合金	腐食	●構造強度： 腐食による構造強度の低下	・使用済燃料収納時における使用済燃料プール水(ほう酸水)による腐食量は0.127mm/年以下 <sup>(1)</sup> 。 ・金属キャスク内部は残留水分が10 wt%以下の不活性ガス雰囲気であり、この環境において腐食を考慮する必要はない。また、貯蔵期間中の燃料被覆管の破損を考慮する場合においても1%燃料破損相当のヨウ素ガス濃度以下であれば腐食の考慮は不要 <sup>(2)(15)</sup> 。	使用環境： ヘリウム雰囲気	不活性雰囲気維持されるため、残留水分(10wt%)及び1%燃料破損相当の燃料棒内ガスの存在を考慮しても腐食の影響はない。なお、使用済燃料収納時に使用済燃料プール水中に置かれる期間は最大でも数日程度であり腐食の影響はない。
	熱	●構造強度： 熱によるき裂・破損	・バスケットプレート及びバスケットサポートに用いるアルミニウム合金は-40℃から250℃までの温度において、設計貯蔵期間中の熱による材料特性変化を考慮した材料特性試験データに基づき設計用強度・物性値を設定 <sup>(16)(17)</sup> 。なお、アルミニウム合金の設計用強度は、設計貯蔵期間中の熱ばく露条件(250℃)を模擬した条件での材料試験により得られた材料特性を保守的に包絡するように設定しており、クリープによる設計貯蔵期間中の熱ばく露による強度低下を適切に考慮している。 ・本アルミニウム合金は、0.1%から1.0%程度のクリープひずみが予め付与されている場合において、クリープひずみが材料の機械的特性に影響を与えることはない <sup>(2)</sup> 。 ・設計貯蔵期間経過後のクリープひずみが0.1%となるためには10MPa以上の応力が必要 <sup>(16)</sup> であるが、貯蔵中にバスケットプレートに発生する応力は1MPa以下。 ・初期材及び設計貯蔵期間中の熱による材料変化を考慮した材料においても、-40℃において低温脆性破壊のおそれはない <sup>(16)</sup> 。	使用環境温度： -20℃～188℃以下	設計用強度・物性値が規定されており、その温度範囲で使用するため、低温脆性を含め、熱による経年変化の影響はない。また、バスケットプレートに発生する応力は10MPaに対して十分な安全裕度があるため、クリープが設計上の制約条件とならない。さらに、事業所外運搬規則で規定される特別の試験条件においても、バスケットに塑性変形が生じないようにバスケットプレートの発生応力が設計降伏点以下となるように設計している。したがって、設計貯蔵期間経過後の輸送も含めて、事業所外運搬規則で規定される特別の試験条件による衝撃荷重が作用した場合においても延性き裂進展に対して十分な余裕を有しており、破壊靱性に対する特別な配慮は不要である。
	照射	●構造強度： 照射による機械的特性の変化	・中性子照射量が $10^{16}\text{n/cm}^2$ までは、顕著な機械的特性変化は認められない <sup>(15)(16)(18)</sup> 。	中性子照射量： $1.5 \times 10^{15}\text{n/cm}^2$ 以下	中性子照射量は、機械的特性に変化が認められる値以下であり、照射脆化の影響はない。
中性子吸収材 【材質】 ほう素添加 アルミニウム合金	腐食	●臨界防止機能： 腐食による臨界防止機能の低下	・中性子吸収材内に存在する炭化ほう素は耐化学薬品性も大きいことから酸・アルカリに侵されることはない <sup>(19)</sup> 。 ・使用済燃料収納時における使用済燃料プール水(ほう酸水)による腐食量は0.127mm/年以下 <sup>(1)</sup> 。 ・金属キャスク内部は残留水分が10 wt%以下の不活性ガス雰囲気であり、この環境において腐食を考慮する必要はない。また、貯蔵期間中の燃料被覆管の破損を考慮する場合においても1%燃料破損相当のヨウ素ガス濃度以下であれば腐食の考慮は不要 <sup>(2)(15)</sup> 。	使用環境： ヘリウム雰囲気	不活性雰囲気維持されるため、残留水分(10wt%)及び1%燃料破損相当の燃料棒内ガスの存在を考慮しても腐食の影響はない。なお、使用済燃料プール水中に置かれる期間は最大でも数日程度であり、腐食の影響はない。
	熱	●臨界防止機能： 熱による臨界防止機能の低下	・中性子吸収材内に存在する炭化ほう素の融点は約2350℃であり、熱に対して安定性を有している <sup>(19)</sup> 。 ・アルミニウム及びアルミニウム合金の融点は約600℃である <sup>(1)</sup> 。	使用環境温度： -20～188℃以下	使用環境温度は、600℃よりも十分低く、熱による経年変化の影響はない。
	照射	●臨界防止機能： 中性子照射による臨界防止機能の低下	・ <sup>10</sup> Bの設計貯蔵期間(60年間)中の減損割合は、保守的に全中性子束を用いて評価しても $10^{-8}$ 程度。 ・中性子照射量が $10^{16}\text{n/cm}^2$ までは、顕著な機械的特性変化は認められない <sup>(15)(18)</sup> 。	中性子照射量： $1.5 \times 10^{15}\text{n/cm}^2$ 以下	<sup>10</sup> Bの減損割合は無視でき、また、中性子照射量は、機械的特性に変化が認められる値以下であり、腐食の影響はない。
中性子遮蔽材 【材質】 エポキシ樹脂	熱・腐食	●遮蔽機能： 質量減損の有無	・(独)原子力安全基盤機構「平成14年度リサイクル燃料資源貯蔵技術調査等(金属キャスク貯蔵技術確証試験)報告書」 <sup>(20)</sup> に記載されているデータ及び熱解析結果に基づき、熱による設計貯蔵期間経過後の中性子遮蔽材の質量減損率は、1.9%と評価(別紙3参照)。	使用環境温度： -20～135℃以下 使用環境： 閉鎖環境	遮蔽設計では、設計貯蔵期間及び使用環境温度を考慮した質量減損率(1.9%)を評価したうえで、これに余裕を加えて2.5%の質量減損があるとして、中性子遮蔽材の原子個数密度を保守的に設定し、遮蔽機能への影響を考慮している。
	照射	●遮蔽機能： 質量減損の有無	・中性子照射後( $10^{16}\text{n/cm}^2$ )の耐熱試験結果によれば、照射による質量減損への影響は熱による影響に比べ無視し得る <sup>(2)(20)(21)</sup> 。 ・ガンマ線照射後( $10^4\text{Gy}$ 程度)の耐熱試験結果によれば、照射による質量減損への影響は熱による影響に比べ無視し得る <sup>(2)(20)</sup> 。	中性子照射量： $1.6 \times 10^{14}\text{n/cm}^2$ 以下 ガンマ線照射量： $5.2 \times 10^5\text{Gy}$ 以下	中性子照射量及びガンマ線照射量は、質量減損が認められない条件以下であり、照射の影響はない。

第5表 MSF-24P(S)型の主要な構成部材及び使用済燃料の経年変化に対する評価について (3/4)

：型式証明申請における補足説明(補足説明資料16-6「材料・構造健全性(長期健全性)に関する説明資料(L5-95JY215J)」からの見直し箇所を示す(文献番号の追加による参考文献番号のずれ等の軽微変更は除く)。

部材及び材質	要因	主な評価の観点	各部材の材質に対する経年変化に係わるデータ	設計条件	評価
金属ガスケット 【材質】 ニッケル基合金 アルミニウム	腐食	●閉じ込め機能： 腐食による閉じ込め機能の低下	<ul style="list-style-type: none"> <li>・蓋部縮小モデルにおける約3年間の塩水噴霧試験では、漏えい率に変化はない<sup>(22)</sup>。</li> <li>・10年間海浜条件で大気ばく露させた際の平均浸食深さ及び最大孔食深さが示されており<sup>(1)</sup>、設計貯蔵期間中の浸食深さと孔食深さを評価した結果は、それぞれ約0.025mm及び約0.33mmとなる。</li> </ul>	使用環境： 一次蓋、二次蓋内側： ヘリウム雰囲気 二次蓋外側： 外気(海塩粒子雰囲気)、結露水	一次蓋及び二次蓋の金属ガスケット内側は、不活性雰囲気維持されるため、腐食しない。二次蓋の金属ガスケット外側は、実機の使用環境より厳しい塩水噴霧環境においても漏えい率に変化はない。また、保守的な条件で算定した浸食深さと孔食深さの程度は、金属ガスケット外皮材の製造公差( )を含めても板厚0.5mmより小さいため、閉じ込め機能への影響はない。
	熱	●閉じ込め機能： 熱による閉じ込め機能の低下	<ul style="list-style-type: none"> <li>・初期の閉じ込め機能(<math>1 \times 10^{-10} \text{Pa} \cdot \text{m}^3/\text{s}</math>)を保持できる限界ランソフ・ミラー・パラメータ(LMP)は約<math>11.0 \times 10^3</math>(150℃で100年以上閉じ込め機能を維持可能に相当)<sup>(23)</sup>。</li> <li>・長期密封性能試験において、130～140℃(19年以上)で閉じ込め性能維持した<sup>(24)</sup>。設計貯蔵期間を60年とした場合に長期密封性能試験と同じLMPとなる金属ガスケットの初期温度は134℃であり、この温度以下とすれば閉じ込め機能は維持される<sup>(24)</sup>。</li> </ul>	使用環境温度： -20℃～118℃以下	使用環境温度は、130℃よりも低く、閉じ込め機能への影響はない。
	照射	●閉じ込め機能： 照射による機械的特性の変化	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ニッケル基合金は、中性子照射量が<math>10^{17} \text{n/cm}^2</math>程度までは顕著な機械的特性変化は認められない<sup>(25)</sup>。</li> <li>・アルミニウムは、中性子照射量が<math>10^{19} \text{n/cm}^2</math>程度以下では、顕著な機械的特性変化は認められない<sup>(26)</sup>。</li> </ul>	中性子照射量： $2.5 \times 10^{14} \text{n/cm}^2$ 以下	中性子照射量は、各材料の機械的特性に変化が認められる値以下であり、照射の影響はない。

第5表 MSF-24P(S)型の主要な構成部材及び使用済燃料の経年変化に対する評価について (4/4)

型式証明申請における補足説明(補足説明資料16-6「材料・構造健全性(長期健全性)に関する説明資料(L5-95JY215)」からの見直し箇所を示す(文献番号の追加による参考文献番号のずれ等の軽微変更は除く)。

部材及び材質	要因	主な評価の観点	各部材の材質に対する経年変化に係わるデータ	設計条件	評価
燃料被覆管 【材質】 ジルカロイ	腐食	●腐食による亀裂・破損	<ul style="list-style-type: none"> <li>・残留水分が10wt%以下の不活性雰囲気にある燃料被覆管の酸化量及び水素吸収量は無視し得るほど小さい<sup>(16)</sup>。</li> <li>・応力腐食割れについては、燃料棒ベレットの温度上昇による腐食性核分裂生成ガスの放出はなく、また、原子炉運転中に燃料棒ベレットから放出されたよう素はヨウ化セシウムとして安定に存在することから応力腐食割れが発生する化学的雰囲気となっていないこと、さらに、腐食性雰囲気での応力腐食割れ試験でジルカロイ-4の応力腐食割れのしきい応力は200MPaであり、設計貯蔵期間中の応力はこれに比べて十分低いため、応力腐食割れは発生しない<sup>(27)</sup>。</li> </ul>	使用環境： ヘリウム雰囲気	燃料被覆管は、不活性雰囲気が維持されるため、腐食による影響はない。
	熱	●熱による亀裂・破損	<ul style="list-style-type: none"> <li>・熱による経年変化としては、クリープひずみの進行による燃料被覆管の破損、照射硬化の回復による燃料被覆管強度の低下、燃料被覆管中の水素化物再配向による燃料被覆管の脆化、及び応力腐食割れについて評価する必要がある<sup>(27)</sup>。</li> <li>・クリープひずみの進行による燃料被覆管の破損については、予測式に基づく累積クリープひずみが1%以下となるよう温度を制限することで防止できる<sup>(27)</sup>。以下に示す燃料被覆管の水素化物再配向に係る制限範囲では、累積クリープひずみが1%を超えることはない。</li> <li>・照射硬化の回復については、国内軽水炉で照射されたPWR照射済被覆管を用いた照射硬化回復試験の結果では、硬化の回復のしきい値は、300℃近傍であり、しきい値以下であれば照射硬化の回復の可能性は小さく、使用済燃料被覆管の温度を制限することにより照射硬化の回復を防止できる<sup>(27)</sup>。</li> <li>・燃料被覆管中の水素化物再配向については、国内の軽水炉で照射されたPWR燃料の燃料被覆管を用いた水素化物再配向試験及び機械的特性試験の結果、燃料被覆管の周方向機械的特性が低下しない燃料被覆管の温度が275℃以下、周方向応力が100MPa以下と求められており、燃料被覆管温度と周方向応力を制限することによって、機械的特性の劣化を防止できる<sup>(27)</sup>。</li> </ul>	使用環境温度： -20℃～215℃以下	熱による経年変化要因のうち、燃料被覆管中の水素化物再配向を防止することにより、他の発生も同時に防ぐことができる。設計貯蔵期間中の燃料被覆管の温度及び周方向応力は、275℃及び100MPaを超えないことから、熱による経年変化を考慮する必要はない。
	照射	●照射による亀裂・破損	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ジルコニウム合金は、中性子照射量が炉内の中性子照射量(<math>10^{21} \sim 10^{22}</math> n/cm<sup>2</sup>)に対して十分低い場合、照射の影響は無視し得る<sup>(27)</sup>。</li> </ul>	中性子照射量： 1.5×10 <sup>19</sup> n/cm <sup>2</sup> 以下	中性子照射量は、機械的特性に変化が認められる値以下であり、照射の影響は無視し得る。

第6表 経年変化の影響の安全機能評価における考慮

構成部材等	設計入力値（寸法、形状、強度及び材料物性値）への考慮	設計基準値への考慮
胴、外筒、一次蓋、 中性子遮蔽材カバー、二次蓋、 貯蔵用三次蓋、一次蓋ボルト、 二次蓋ボルト、 貯蔵用三次蓋ボルト （炭素鋼及びニッケルクロムモリブデン鋼）	腐食、熱及び照射による設計入力値への考慮は不要である。	除熱評価において、熱による経年変化の影響がない温度を設計基準値とする。 ・炭素鋼及びニッケルクロムモリブデン鋼 ：350℃ ・ステンレス鋼及び析出硬化系ステンレス鋼 ：425℃ ・銅：200℃
底部中性子遮蔽材カバー、 下部端板、トラニオン （ステンレス鋼及び析出硬化系ステンレス鋼）		
伝熱フィン（銅）		
バスケットプレート、 バスケットサポート （アルミニウム合金）	構造強度評価において、設計貯蔵期間中の熱による材料特性変化を考慮した材料特性試験データに基づき設計用強度・物性値を設定する。	除熱評価において、左記の設計用強度・物性値が設定されている温度（250℃）を設計基準値とする。
中性子吸収材 （ほう素添加アルミニウム合金）	腐食、熱及び照射による設計入力値への考慮は不要である。	除熱評価において、熱による経年変化の影響がない温度（250℃ <sup>(注1)</sup> ）を設計基準値とする。
中性子遮蔽材 （エポキシ樹脂）	遮蔽評価において、設計貯蔵期間中の熱による質量減損率（2.5%）を中性子遮蔽材の原子個数密度に考慮する <sup>(注2)</sup> 。	除熱評価において、中性子遮蔽材の使用可能温度の上限（149℃）を設計基準値とする。
金属ガスケット （ニッケル基合金及びアルミニウム）	腐食、熱及び照射による設計入力値への考慮は不要である。	除熱評価において、熱による経年変化の影響がない温度を設計基準値とする。 ・金属ガスケット：130℃ ・燃料被覆管：275℃
燃料被覆管 （ジルカロイ）		

(注1) 第5表では経年変化の影響がない温度は600℃以下であるが、バスケットプレート及びバスケットサポートの設計基準値に併せ250℃としている。

(注2) 腐食及び照射による設計入力値への影響はない。



### 3. 参考文献

- (1) (一社)日本アルミニウム協会, 「アルミニウムハンドブック (第7版)」, (2007).
- (2) (独)原子力安全基盤機構, 「平成15年度 金属キャスク貯蔵技術確証試験 報告書 最終報告」, (2004).
- (3) (一社)日本機械学会, 「発電用原子力設備規格 材料規格 (JSME S NJ1-2012)」, (2012).
- (4) ステンレス協会, 「ステンレス鋼便覧 (第3版)」, 日刊工業新聞社, (1995).
- (5) (一社)日本金属学会, 「金属便覧 (改訂6版)」, 丸善(株), (2000).
- (6) (一社)日本原子力学会, 「使用済燃料・混合酸化物新燃料・高レベル放射性廃棄物輸送容器の安全設計及び検査基準:2013 (AESJ-SC-F006:2013)」, (2013).
- (7) K. Farrell, S. T. Mahmood, R. E. Stoller, L. K. Mansur, “An Evaluation of Low Temperature Radiation Embrittlement Mechanisms in Ferritic Alloys”, *Journal of Nuclear Materials*, Vol. 210, (1994).
- (8) (公社)腐食防食協会編, 「腐食・防食ハンドブック CD-ROM版 第2版」, 丸善(株), (2005).
- (9) R. R. Gaugh, “Stress Corrosion Cracking of Precipitation-Hardening Stainless Steels”, *Materials Performance*, Vol.26, No.2, (1987).
- (10) 土肥謙次, 秀耕一郎, 黛正己, 恩地健雄, 大岡紀一, 「304 ステンレス鋼の SCC 特性に及ぼす中性子照射効果 (その2) - 熱鋭敏化材の SCC 感受性に及ぼす照射影響 -」, (一財)電力中央研究所, (1997).
- (11) 北村義治, 鈴木紹夫, 「防蝕技術 (第2版)」, (2002).
- (12) 能登谷武紀, 「密閉系淡水における鋼-銅系のガルバニック腐食」, 伸銅技術研究会誌 33 巻, (1994).
- (13) (一財)日本規格協会, 「圧力容器の設計 (JIS B 8267:2015)」, (2015).
- (14) S. J. Zinkle, G. L. Kulcinski, “Low-Load Microhardness Changes in 14-MeV Neutron Irradiated Copper Alloys”, *ASTM STP888*, (1986).
- (15) (一社)日本原子力学会, 「使用済燃料中間貯蔵施設用金属キャスクの安全設計及び検査基準:2021 (AESJ-SC-F002:2021)」, (2022).
- (16) 三菱重工業(株), 「型式設計特定容器等の型式指定申請書 本文及び添付書類の一部補正について」, (2017).
- (17) 前口貴治, 川原慶幸, 山本隆一, 崎間公久, 玉置廣紀, 「A3004-H112 合金の機械的性質に及ぼす長時間加熱および焼きなましの影響」, 軽金属, 第68巻 第12号, (2018).
- (18) T. Maeguchi, Y. Kamiwaki, D. Ishiko, T. Yamamoto, “Development and Reliability Verification of Aluminum Alloys for Basket of Transport and Storage Cask for Spent Nuclear Fuel”, *Proceedings of the 15th International Symposium on the Packaging*

- and Transportation of Radioactive Materials, (2007).
- (19) 吉村壽次, 「化学辞典 (第2版)」, (2009).
- (20) (財) 原子力発電技術機構, 「平成14年度 リサイクル燃料資源貯蔵技術調査等 (金属キャスク貯蔵技術確証試験) 報告書」, (2003).
- (21) T. Ichihashi, D. Ishiko, A. Ogawa, M. Morishima, “Verification Tests of Neutron Shielding Materials and Shielding Assessment”, Proceedings of the 15th International Symposium on the Packaging and Transportation of Radioactive Materials, (2007).
- (22) 小崎明朗, 「使用済燃料貯蔵中の耐久性に関する海外動向他」, (株) 日本原子力情報センター主催セミナー「使用済燃料貯蔵技術の現状と課題」, (1998).
- (23) 加藤治, 伊藤千浩, 三枝利有, 「使用済燃料貯蔵キャスクの長期密封性能評価手法の開発」, 日本原子力学会誌, Vol. 38, No. 6, (1996).
- (24) (一財) 電力中央研究所, 「平成21年度 リサイクル燃料資源貯蔵技術調査等報告書」, (2010).
- (25) T.S. Byun, K. Farrell, “Tensile Properties of Inconel 718 after Low Temperature Neutron Irradiation”, Journal of Nuclear Materials, 318, (2003).
- (26) H. Yoshida, et al., “Reactor Irradiation Effects on Al 1100”, Proc. Jpn. Congr. Mater. Res., Vol. 24, (1981).
- (27) 総合資源エネルギー調査会 原子力安全・保安部会 核燃料サイクル安全小委員会 中間貯蔵ワーキンググループ 輸送ワーキンググループ, 「金属製乾式キャスクを用いる使用済燃料中間貯蔵施設における金属製乾式キャスクとその収納物の長期健全性について」, (2009).

## 別紙1 特定兼用キャスク構成部材等の経年変化要因について

### 1. 特定兼用キャスク構成部材及び使用済燃料の経年変化要因と設計対応

特定兼用キャスクの構成部材及び使用済燃料について、設計特性上考慮すべき経年変化要因は以下とされている<sup>(1)</sup>。

#### (1) 腐食

全面腐食、隙間腐食、応力腐食割れ、異種材料接触部の化学反応及びジルカロイにおける水素吸収・酸化

#### (2) 熱

低温又は高温での材料組成・材料組織の変化、強度・延性・脆性・クリープ・その他物性値の変化及び質量減少

#### (3) 放射線照射

ガンマ線及び中性子照射による材料組成・材料組織の変化及び強度・延性・脆性・その他物性値の変化

特定兼用キャスクの構成部材及び使用済燃料については、安全機能（安全機能部材）及び構造強度（構造強度部材及び使用済燃料）への影響について、経年変化の影響を防止するための特定兼用キャスクの設計対応（防食措置等）を踏まえ、経年変化を考慮する必要の有無を文献や試験データに基づき判定する。また、設計対応を考慮した上でも経年変化による安全機能及び構造強度への影響が生じることが考えられるものについては、経年変化の影響を考慮して設計及び評価を行う。

## 2. 特定兼用キャスク構成部材の経年変化の評価の観点

1. の(1)～(3)に示した3つの経年変化要因に対して、特定兼用キャスクの構成部材及び使用済燃料の評価における、主な評価の観点について別紙1-1表に示す。

別紙1-1表 特定兼用キャスクの構成部材及び使用済燃料の主な評価の観点

経年変化要因	主な評価の観点
腐食	特定兼用キャスク構成部材及び使用済燃料（燃料被覆管）の材質及び使用環境を踏まえ、腐食の有無又は腐食の程度を算定し、腐食による構造強度（構造強度部材）又は安全機能（安全機能部材）への影響について評価する。
熱	特定兼用キャスク構成部材及び使用済燃料（燃料被覆管）の材質及び使用温度を踏まえ、主に強度部材に対しては、低温での脆性破壊、高温でのクリープの有無について、また、安全機能部材に対しては、熱による物性値や質量等への影響について評価する。
放射線照射	特定兼用キャスク構成部材及び使用済燃料（燃料被覆管）の材質及び放射線照射量を踏まえ、主に強度部材に対しては、照射による機械的特性の変化への影響、また、安全機能部材に対しては、照射による安全機能への影響について評価する <sup>(注1)</sup> 。

(注1) 放射線照射の影響について、金属材料については、以下の補足説明に示すとおりガンマ線の影響は中性子に比べて小さいため、中性子照射に対する影響について評価する。

## (補足説明) 金属材料の照射損傷について


### (1) 中性子照射による金属材料の特性変化

金属材料では、中性子照射を受け、格子原子がはじき出される。格子位置からはじき出された格子間原子及びその跡に生じた空格子点は、照射前から存在している格子欠陥へ移動し消滅するほか、それぞれが転移ループあるいはボイドとして集合する。これらの影響により、金属材料の機械的性質に大きな影響を及ぼすことが知られている<sup>(2)</sup>。

### (2) 金属材料の特性変化に与えるガンマ線の影響

電磁波であるガンマ線は、直接格子原子をはじき出すことはないが、コンプトン散乱、光電効果及び電子対生成によって、比較的エネルギーの高い電子を作り出し、この電子が格子原子をはじき出す<sup>(2)</sup>。

特定兼用キャスクのガンマ線エネルギーは、約 1MeV 以下である。エネルギーが 1MeV 程度のガンマ線では、電子の生成の殆どは、コンプトン散乱により生じる<sup>(2)</sup>。中程度の原子番号で構成される合金のガンマ線によるはじき出し断面積金属材料では、同じエネルギーを持つ中性子と比べ 2~3 桁程度小さい(別紙 1-1 図参照)<sup>(3)</sup>。したがって、ガンマ線による照射影響は、非常に小さいことから、金属材料については、中性子による影響について考慮する。



別紙 1-1 図 中程度の原子番号を持つ合金での中性子とガンマ線(コンプトン散乱)のはじき出し断面積の比較<sup>(3)</sup>

(参考文献)

- (1) (一社)日本原子力学会, 「使用済燃料中間貯蔵施設用金属キャスクの安全設計及び検査基準: 2021 (AESJ-SC-F002: 2021)」, (2022).
- (2) 日本材料科学学会編, 「照射効果と材料」, 裳華房, (1994).
- (3) D. E. Alexander, and L. E. Rehn, "Analysis of Gamma Ray Displacement Damage in Light Water Reactor Pressure Vessels." ANL/MSD/CP-86640, Argonne National Laboratory, (1995).

## 別紙 2 参考文献の概要について

第 5 表に示した MSF-24P(S) 型の主要な構成部材及び使用済燃料の経年要因に対する評価に用いた参考文献の概要を別紙 2-1 表に示す。

別紙2-1表 参考文献の概要

番号	文献名	参考文献	参考文献の適切性
1	<p>文献概要</p> <p>(一社)日本アルミニウム協会、「アルミニウムハンドブック(第7版)」。(2007).</p>	<p>炭素鋼の試験片を淡水に完全に浸漬した条件において16年間の浸漬試験の結果、腐食速度は18μm/年である。</p> <p>アルミニウムのほう酸水に対する腐食量は、0.127mm/年以下である。</p> <p>アルミニウム及びアルミニウム合金の融点は約600℃である。</p> <p>10年間海浜条件で大気ばく露させた試験における平均浸食深さは(0.0041mm/10年)、最大孔食深さは(0.18mm/10年)及び孔食深さの成長速度式が記載されている。</p> <p>なお、60年間の平均浸食深さ(δ)及び最大孔食深さは以下のとおり算出している。</p> $\delta = 0.0041\text{mm}/10\text{年} \times 60\text{年} = 0.0246\text{mm}$ $d = Kt^{\frac{1}{3}} = 4.052 \times 10^{-3} \times (60 \times 365.25 \times 24)^{\frac{1}{3}} = 0.33(\text{mm})$ <p>ここで、  t: 浸漬時間 (hr)  K: 材料種や液温度などの環境条件により決まる定数 (mm/hr<sup>1/3</sup>)  (10年間の試験結果を基に次のとおり算出)</p> $K = d/t^{\frac{1}{3}} = 0.18/(10 \times 365.25 \times 24)^{\frac{1}{3}}$ $= 4.052 \times 10^{-3} \text{ (mm/hr}^{1/3}\text{)}$	<p>参考文献の適切性</p> <p>○本文の腐食データは、炭素鋼の試験片を淡水の湖に完全に浸漬した条件のもとと得られた結果である。特定兼用キヤスクの設計貯蔵期間中の環境は、残留水分が限られていることに加え、酸素が連続的に供給されないことから、より厳しい条件下で得られた結果であるため、参考文献として妥当である。</p> <p>○本文は、アルミニウムのほう酸水に対する腐食量を示す文献である。PWR使用済燃料プールのほう酸濃度を上げる濃度100%までのデータであり、参考文献として妥当である。</p> <p>○本文は、アルミニウム及びアルミニウム合金の基礎データ(融点)を示すものであり、参考文献として妥当である。</p> <p>○本文の腐食データは、金属ガスケットの外被材と同等の材料で実施されている。また、特定兼用キヤスクの金属ガスケットは、蓋と胴フランジに囲まれた環境に設置され、二次蓋ガスケットの外周に大気が供給されにくいものに対して、本試験は大気ばく露条件で行われており、実機より厳しい条件であり、参考文献として妥当である。</p>



番号	文献名	参考文献	文献概要	参考文献の適切性
2	(独)原子力安全基盤機構、「平成15年度 金属キヤスタク貯蔵技術 確証試験 報告書 最終報告」,(2004)。	<ul style="list-style-type: none"> <li>鉄系材料 (A350LF6) の腐食速度は、6ヶ月間の腐食試験 (ヨウ素ガス濃度 <math>3g/m^3</math>; 1%の燃料破損率相当) では最大 <math>2.3\mu m/年</math> であり、この腐食速度が 60年間維持されたとしても <math>138\mu m</math> 程度となり、問題となる腐食量ではない。容器底部の高濃度条件下 (<math>20.5g/m^3</math>) でも <math>8\mu m/年</math> 程度であり、60年間の腐食量は <math>500\mu m</math> 程度となり、問題となる腐食量ではない。</li> <li>アルミ系材料は、キヤスタク内に残留する酸素が全てバスケットの腐食に使用されたとしても、平均被膜厚さは <math>1\mu m</math> 以下である。</li> <li>クリープひずみみが <math>0.1\%</math> から <math>1\%</math> の範囲において、クリープひずみはアルミニウム合金材料の機械強度に影響を与えない。</li> <li>エポキシ系レジンの照射材 (中性子照射量 <math>1.5 \times 10^{15}n/cm^2</math> 及びガンマ線照射量 <math>3.9 \times 10^6 Gy</math>) の質量減損率は、未照射の加熱試験後に比べ、質量減損率が <math>2</math>桁異なるほど小さい。また、中性子照射後加熱試験及びガンマ線照射後加熱試験と未照射加熱試験の比較において有意な違いはなく、照射の影響は、加熱による影響に比べ無視し得る。</li> </ul>	<p>参考文献の適切性は、設計上の燃料破損率 <math>0.1\%</math> に対して <math>1\%</math> 破損の条件及び特定兼用キヤスタク内部の最高温度 (燃料集合体最高温度: <math>215^\circ C</math>) に対して、試験温度が <math>270^\circ C</math> の条件のもと得られた結果であり、特定兼用キヤスタクの設計貯蔵期間中の環境に比べて厳しい条件下で得られた結果であるため、参考文献として妥当である。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 本文献におけるキヤスタクと MSF-24P(S)型で、空間容積が同等であるため、適用することは妥当である。</li> <li>○ 本文献での試験材には、特定兼用キヤスタクのパッケージプレートと同じ A3004材が含まれており、参考文献として妥当である。</li> <li>○ 本文献での試験は、特定兼用キヤスタクの中性子遮蔽材と同じエポキシ系レジンを同じエポキシ系と同じ閉鎖系条件で行われている。本文献は、特定兼用キヤスタクの設計貯蔵期間中の中性子線量 (<math>1.6 \times 10^{15} n/cm^2</math> 以下) 及びガンマ線照射量 (<math>5.2 \times 10^6 Gy</math> 以下) を上回る中性子照射量 (<math>1.5 \times 10^{15} n/cm^2</math>) 及びガンマ線照射量 (<math>3.9 \times 10^6 Gy</math> 以下) で実施されており、参考文献として妥当である。</li> <li>○ 本文献には、特定兼用キヤスタク各部位の設計用強度 (クリープの影響を考慮) 及び物性値の規格値が示されている。文献の温度範囲は、特定兼用キヤスタクの設計貯蔵期間中の温度範囲を包絡しており、参考文献として妥当である。</li> </ul>	
3	(一社)日本機械学会、「発電用原子力設備規格 材料規格 (JSME S-NJ1-2012)」, (2012)。	炭素鋼及びニッケルクロムモリブデン鋼は、 $-30^\circ C \sim 350^\circ C$ の温度範囲において、ステンレス鋼は、 $-30^\circ C \sim 425^\circ C$ の温度範囲において、設計用強度と物性値が規定されている。		

番号	参考文献		参考文献の適切性
	文献名	文献概要	
4	ステンレス協会, 「ステンレス鋼便覧 (第3版)」, 日刊工業新聞社, (1995).	金属材料は、融点(絶対温度)の1/3を超えるとクリープによる変形量が無視できなくなる。また、SUS304の融点は、1398℃～1453℃である。	○本文献は、金属材料においてクリープを考慮すべき温度、及び SUS304 材の基礎データ(融点)を示すものであり、参考文献として妥当である。
5	(一社)日本金属学会, 「金属便覧 (改訂6版)」, 丸善(株), (2000).	炭素鋼の融点は、1492℃である。	○本文献は、炭素鋼の基礎データ(融点)を示すものであり、参考文献として妥当である。
6	(一社)日本原子力学会, 「使用済燃料・混合酸化物新燃料・高レベル放射線廃棄物輸送容器の安全設計及び検査基準: 2013 (AESJ-SC-F006: 2013)」, (2013).	炭素鋼、ニッケルクロムモリブデン鋼、ステンレス鋼及び鋼は、-20℃において低温脆化が生じない材料である。	○本文献は、特定兼用キヤスタク各部位の最低使用温度である-20℃を含む低温特性評価が示されており、参考文献として妥当である。
7	K. Farrell, S. T. Mahmood, R. E. Stoller, L. K. Mansur, "An Evaluation of Low Temperature Radiation Embrittlement Mechanisms in Ferritic Alloys", Journal of Nuclear Materials, Vol. 210, (1994).	様々な組成の鋼及び合金鋼の照射材を用いたシャルピー衝撃試験の結果、中性子照射量が $10^{14} \text{n/cm}^2$ 以下では、未照射材の機械的特性(遷移温度)との有意な差はみられない。	○炭素鋼及びニッケルクロムモリブデン鋼と同等の組成の鋼への中性子照射による機械的特性への影響を示した文献である。本文献結果には、特定兼用キヤスタクの設定貯蔵期間中の中性子照射量 ( $6.9 \times 10^{14} \text{n/cm}^2$ 以下)を上回る中性子照射量 ( $10^{16} \text{n/cm}^2$ ) と遷移温度変化の関係が示されており、機械的特性への影響が無い中性子照射量の範囲を示すための参考文献として妥当である。

番号	参考文献		参考文献の適切性
	文献名	文献概要	
8	(公社)腐食防食協会編、「腐食・防食ハンドブック CD-ROM 版 第2版」, 丸善 (株), (2005).	<ul style="list-style-type: none"> <li>炭素鋼及び低合金鋼の海岸環境での腐食速度は 0.1mm/年である。</li> <li>淡水中における炭素鋼の腐食における酸化剤は水中に溶存した酸素である。水中の炭素鋼の腐食速度は溶存酸素濃度に比例して増大する。ステンレス鋼については、全面腐食のほか、局部腐食（孔食他）がある。局部腐食が通常問題となるのは特に塩化物を含む環境である。淡水中ではステンレス鋼は不働態膜を形成するため炭素鋼に比べ全面腐食の程度は小さい。</li> <li>銅の電極電位は炭素鋼（鉄）に比べて高く、イオン化傾向の低い金属である。</li> </ul>	<p>参考文献の適切性</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>炭素鋼及び低合金鋼の海岸環境での腐食影響を示した文献である。特定兼用キヤスタクスの設置が想定される最も厳しい環境での腐食影響を示すものであり、参考文献として妥当である。</li> <li>炭素鋼及びステンレスの淡水環境での腐食影響を示した文献である。中性子遮蔽材の熱劣化で生じる水分と同じ淡水環境での腐食影響を示すものであり、参考文献として妥当である。</li> <li>本文献は、金属の熱力学的貴卑を示す基礎データであり、参考文献として妥当である。</li> </ul>
9	R. R. Gaugh, "Stress Corrosion Cracking of Precipitation-Hardening Stainless Steels", Materials Performance, Vol.26, No.2, (1987).	0.2%耐力相当の応力を負荷した条件におけるステンレス鋼の海浜環境での長期曝露試験において、応力腐食割れは認められない。	<ul style="list-style-type: none"> <li>ステンレス鋼の応力腐食試験結果を示す文献である。特定兼用キヤスタクスの使用環境（応力及び雰囲気）よりも厳しい環境での試験結果を示すものであり、参考文献として妥当である。</li> </ul>
10	土肥謙次, 秀耕一郎, 藤正己, 息地健雄, 大岡紀一, 「304 ステンレス鋼の SCC 特性に及ぼす中性子照射効果 (その 2) - 熱鋭敏化材の SCC 感受性に及ぼす照射影響 -」, (一財)電力中央研究所, (1997).	ステンレス鋼の照射材を用いた引張試験の結果、中性子照射量が $10^{17} \text{ n/cm}^2$ 以下では、未照射材に対する機械的特性（0.2%耐力及び一様伸び）の有意な差はみられない。	<ul style="list-style-type: none"> <li>ステンレス鋼への中性子照射による機械的特性への影響を示した文献である。本文献結果には、特定兼用キヤスタクスの設計貯蔵期間中の中性子照射量（<math>6.9 \times 10^{14} \text{ n/cm}^2</math> 以下）を上回る中性子照射量（<math>10^{17} \text{ n/cm}^2</math>）と 0.2%耐力及び一様伸びの関係が示されており、機械的特性への影響が示されない中性子照射量の範囲を示すための参考文献として妥当である。</li> </ul>
11	北村義治, 鈴木紹夫, 「防蝕技術 (第2版)」, (2002).	銅の電極電位は炭素鋼（鉄）に比べて高く、イオン化傾向の低い金属である。	<ul style="list-style-type: none"> <li>本文献は、金属の熱力学的貴卑を示す基礎データであり、参考文献として妥当である。</li> </ul>

番号	参考文献		参考文献の適切性
	文献名	文献概要	
12	能登谷武紀, 「密閉系淡水における銅-銅系のガルバニック腐食」, 伸銅技術研究会誌 33 巻, (1994).	密閉した水道水において銅を接続した銅の腐食試験の結果、銅の腐食速度は、1 週間以内に約 2 桁減少した。銅を接続した銅の腐食速度は、比液量、表面積比、溶液の電気伝導度等に依存するが、腐食反応に伴う溶存酸素の消費により、銅の腐食速度は短時間に減少し、銅単独の場合の腐食速度と同程度となる。	○本文献には、特定兼用キヤスタクの伝熱フィン及び銅又は外筒と同じ材料である銅及び炭素鋼を用いた腐食試験の結果が示されている。本試験は、貯蔵中の伝熱フィンと同じ淡水条件(中性子遮蔽材により生じる水分に相当)及び密閉環境であるため、参考文献として妥当である。
13	(一財) 日本規格協会, 「压力容器の設計 (JIS B 8267 : 2015)」, (2015).	-30°C~200°Cの温度範囲において、設計用強度と物性値が規定されている。	○本文献には、銅の設計用強度及び物性値の規格値が示されている。文献の温度範囲(-30°C~200°C)は、特定兼用キヤスタクの設計貯蔵期間中の温度範囲を包絡しており、参考文献として妥当である。
14	S. J. Zinkle, G. L. Kulcinski, "Low-Load Microhardness Changes in 14-MeV Neutron Irradiated Copper Alloys", ASTM STP888, (1986).	銅の照射材を用いた硬さ試験の結果、中性子照射量が $10^{16}n/m^2$ 以下では、未照射材に対する機械的特性(ビッカース硬さ)の有意な差はみられない。	○本文献は、銅への中性子照射による機械的特性への影響を示した文献である。本文献は、特定兼用キヤスタクの設計貯蔵期間中の中性子線量( $1.6 \times 10^{14}n/cm^2$ 以下)を上回る中性子線量( $10^{16}n/cm^2$ )とビッカース硬さの関係が示されており、機械的特性への影響が無い中性子照射量の範囲を示すための参考文献として妥当である。

番号	文献名	参考文献	参考文献の適切性
15	<p>(一社)日本原子力学会,「使用済燃料中間貯蔵施設用金属キヤスクの安全設計及び検査基準:2021 (AESJ-SC-F002:2021)」,(2022)。</p>	<p>文献概要</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 種々のアルミニウム合金及びほう素添加アルミニウム合金を用いた機械試験の結果、中性子照射量が <math>10^{19}n/cm^2</math> 以下では、顕著な機械的特性変化は認められない。</li> <li>• 残留水分が 10wt% 以下の不活性ガス雰囲気にあるアルミニウム合金、ほう素添加アルミニウム合金は、腐食を考慮する必要はなく、貯蔵期間中の燃料被覆管の破損を考慮する場合においても、<math>20g/m^3</math> 程度のヨウ素ガス濃度となる燃料破損率 (1%燃料破損相当) 以下であれば腐食を考慮する必要はない。</li> <li>• 残留水分が 10wt% 以下の不活性ガス雰囲気にある燃料被覆管の酸化量及び水素吸収量は無視できる程度である。</li> </ul>	<p>参考文献の適切性</p> <p>○ 本文献は、様々な種類のアルミニウム合金及びほう素添加アルミニウム合金への中性子照射による機械的特性への影響を示した文献である。本文献は、特定兼用キヤスクの設計貯蔵期間中の中性子線量 (<math>1.5 \times 10^{15} n/cm^2</math> 以下) を上回る中性子線量 (<math>10^{16} n/cm^2</math>) と機械的特性の関係が示されており、機械的特性への影響が無い中性子照射量の範囲を示すための参考文献として妥当である。</p> <p>○ 本文献は、特定兼用キヤスクと同じ真空乾燥後の状態を基にした結果、又は設計上の燃料破損率 0.1% に対して 1% 破損の条件及び特定兼用キヤスク内部の最高温度 (燃料集合体最高温度: <math>215^{\circ}C</math>) に対して、試験温度が <math>270^{\circ}C</math> の条件のもと得られた結果であり、参考文献として妥当である。</p> <p>○ 本文献は、特定兼用キヤスクの設計貯蔵期間中の環境に比べ、キヤスク内部雰囲気、キヤスク内部体積及び燃料有効部の被覆管表面積が同等の条件で得られた結果であり、参考文献として妥当である。</p>

番号	文献名	参考文献	参考文献の適切性
16	三菱重工業(株),「型式設計特定容器等の型式指定申請書 本文及び添付書類の一部補正について」, (2017).	<p>文献概要</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>アルミニウム合金 (MB-A3004-H112) は、中性子照射量が <math>10^{19}\text{n/cm}^2</math> 以下では、未照射材との機械的特性変化の有意な差は見られない。</li> <li>アルミニウム合金 (MB-A3004-H112) は、<math>-40^{\circ}\text{C}\sim 250^{\circ}\text{C}</math> の温度範囲において、設計貯蔵期間中の熱による材料特性変化を考慮した材料特性試験データに基づき設計用強度と物性値が規定されている。なお、設計用強度は、設計貯蔵期間中の熱ばく露条件 (<math>250^{\circ}\text{C}</math>) を模擬した条件での材料試験により得られた材料特性を保守的に包絡するよう設定しており、クリーブによる設計貯蔵期間中の熱ばく露による強度低下を適切に考慮している。</li> <li>設計貯蔵期間経過後のクリーブひずみが 0.1% となるためには、10MPa 以上の応力が必要である。</li> <li>アルミニウム合金 (MB-A3004-H112) は、<math>-40^{\circ}\text{C}</math> における破壊靱性試験結果を基にした許容欠陥寸法評価の結果、弾性状態に留めることにより、延性き裂進展に対して十分な余裕を有する。</li> </ul>	<p>参考文献の適切性</p> <p>○ パスケットプレートに使用するアルミニウム合金への中性子照射による機械的特性への影響を示した文献であり、本文献には、特定兼用キヤスタの設計貯蔵期間中の中性子照射量 (<math>1.5 \times 10^{19}\text{n/cm}^2</math> 以下) を上回る中性子照射量と機械的特性の関係が示されており、機械的特性への影響がない中性子照射量の範囲を示すための参考文献として妥当である。</p> <p>○ 本文献には、パスケットプレートに使用するアルミニウム合金の設計用強度、物性の規定値、クリーブ特性、破壊靱性に係る特性等が示されている。温度範囲 (<math>-40^{\circ}\text{C}\sim 250^{\circ}\text{C}</math>) は特定兼用キヤスタ設計貯蔵期間中の温度範囲を包絡しており、参考文献として妥当である。</p>
17	前田貴治, 川原慶幸, 山本隆一, 崎間公久, 玉置廣記, 「A3004-H112 合金の機械的性質に及ぼす長時間加熱および脆きなましの影響」, 軽金属, 第 68 巻 第 12 号, (2018).	<p>アルミニウム合金の強度は、高温保持によって低下するたため、設計用強度は、この低下の影響を適切に反映する必要がある。キヤスタのパスケット用構造材料である A3004-H112 材合金の引張特性に及ぼす熱処理条件の影響、及び各強化因子の引張特性への寄与を確認し、設計用強度の設定に必要な長時間加熱と脆きなまし条件を見出した。</p>	<p>○ 本文献は、パスケットプレートに使用するアルミニウム合金の設計用強度及び物性の規定するための適切な試験条件を示している。本文献で対象とした材料は、特定兼用キヤスタと同じ材料であり、また、温度条件は、特定兼用キヤスタの温度を包絡しており、参考文献として妥当である。</p>

番号	参考文献		参考文献の適切性
	文献名	文献概要	
18	T. Maeguchi, Y. Kamiwaki, D. Ishiko, T. Yamamoto, "Development and Reliability Verification of Aluminum Alloys for Basket of Transport and Storage Cask for Spent Nuclear Fuel", Proceedings of the 15th International Symposium on the Packaging and Transportation of Radioactive Materials, (2007).	ほう素添加アルミニウム合金を用いた引張試験の結果、中性子照射量が $10^{16} \text{ n/cm}^2$ では、顕著な機械的特性 (0.2%耐力及び伸び) の変化は認められない。	○本文は、ほう素添加アルミニウム合金への中性子照射による機械的特性への影響を示した文献である。本文は、特定兼用キヤスタク設計貯蔵期間中の中性子線量 ( $1.5 \times 10^{15} \text{ n/cm}^2$ 以下) を上回る中性子線量 ( $10^{16} \text{ n/cm}^2$ ) と機械的特性の関係が示されており、機械的特性への影響が無い中性子照射量の範囲を示すための参考文献として妥当である。
19	吉村壽次, 「化学辞典 (第2版)」, (2009).	<ul style="list-style-type: none"> <li>炭化ほう素は耐化学薬品性も大きく、酸・アルカリに侵されることはない。</li> <li>炭化ほう素の融点は約 <math>2350^\circ\text{C}</math> である。</li> </ul>	○本文は、中性子吸収材に含まれる炭化ほう素の基礎データ (安定性・融点) を示すものであり、参考文献として妥当である。
20	(財) 原子力発電技術機構, 「平成14年度 リサイクル燃料資源貯蔵技術調査等 (金属キヤスタク貯蔵技術確証試験) 報告書」, (2003),	<p>閉鎖系環境でのエポキシ樹脂の加熱試験及び照射試験により、エポキシ樹脂の質量減損率は、照射の影響は認められなかった。また、質量減損率は、温度及び加熱時間を基に劣化パラメータを用いた整理による以下の式で評価ができる。</p> $\Delta w = 5.69 \times 10^{-1} \times Ep - 19.2$ <p><math>\Delta w</math>: 中性子遮蔽材の質量減損率 (%)  <math>Ep</math>: 劣化パラメータ <math>T \times (77.6 + \ln(t))</math>  <math>T</math>: 中性子遮蔽材温度 (K)  <math>t</math>: 中性子遮蔽材加熱時間 (h)</p>	○本文での試験は、特定兼用キヤスタクの中性子遮蔽材と同じエポキシ樹脂を用い、特定兼用キヤスタクと同じ閉鎖系条件で行われており、参考文献として妥当である。
21	T. Ichihashi, D. Ishiko, A. Ogawa, M. Morishima, "Verification Tests of Neutron Shielding Materials and Shielding Assessment", Proceedings of the 15th International Symposium on the Packaging and Transportation of Radioactive Materials, (2007).	エポキシ樹脂の照射材 (中性子照射量 $10^{15} \text{ n/cm}^2$ ) 及び未照射材の加熱試験の結果、照射材と未照射材で質量減損率に有意な差は認められなかった。以上のことから、照射による劣化は有意ではなく、熱的劣化が支配的である。	○本文での試験は、特定兼用キヤスタクの中性子遮蔽材と同じエポキシ樹脂を用い、特定兼用キヤスタクと同じ閉鎖系条件で行われている。本文は、特定兼用キヤスタク設計貯蔵期間中の中性子線量 ( $1.6 \times 10^{14} \text{ n/cm}^2$ 以下) を上回る中性子線量 ( $10^{15} \text{ n/cm}^2$ ) で実施されており、参考文献として妥当である。

番号	参考文献		参考文献の適切性
	文献名	文献概要	
22	小崎明朗, 「使用済燃料貯蔵中の耐久性に関する海外動向他」, 主(株)日本原子力情報センター, 主催セミナ一「使用済燃料貯蔵技術の現状と課題」, (1998).	金属ガスケット (外被材: アルミニウム、内被材及びコイルスプリング; ニッケル基合金) の性能について、実機より厳しい環境である塩水噴霧環境において3年間漏えい率に変化がないことを確認している。	○本文献での試験は、特定兼用キヤスクで使用する金属ガスケットと同じ材質で行われている。また、特定兼用キヤスクの設計貯蔵期間中の環境より厳しい塩水噴霧環境下で得られた結果であり、参考文献として妥当である。
23	加藤治, 伊藤千浩, 三枝利有, 「使用済燃料貯蔵キヤスクの長期密封性能評価手法の開発」, 日本原子力学会誌, Vol. 38, No. 6, (1996).	<ul style="list-style-type: none"> <li>金属ガスケット (外被材: アルミニウム、内被材及びコイルスプリング; ニッケル基合金) の応力緩和による漏えい率の影響について、金属ガスケットの漏えい率とLMPの関係が示されており、金属ガスケットのLMPが約 <math>11.0 \times 10^3</math> を超えなければ貯蔵初期の漏えい率が維持される。</li> <li>LMP は以下の式のとおり示され、温度 <math>150^\circ\text{C}</math> では、LMP が <math>11.0 \times 10^3</math> となる時間 <math>t</math> は約 190 年となる。  <math display="block">\text{LMP} = T (20 \times \log(t))</math> <math display="block">T: \text{温度 (K)}</math> <math display="block">t: \text{時間 (h)}</math> </li> </ul>	○本文献での試験は、特定兼用キヤスクで使用する金属ガスケットと同じ材料で行われている。また、試験に用いた金属ガスケット断面の外径 ( $\phi 5.5\text{mm}$ ) は、特定兼用キヤスクの一次蓋のカパレート用金属ガスケットの断面外径と同等である一方、一次蓋及び二次蓋のガスケット断面外径よりも小さい。したがって、特定兼用キヤスクの設計貯蔵期間中の環境に比べて、バルブカパレー用金属ガスケットに対しては、同等の条件下で得られた結果であり、一次蓋及び二次蓋用金属ガスケットに対しては、より厳しい条件下で得られた結果である。さらに、特定兼用キヤスクの設計貯蔵期間を上回る金属ガスケットの LMP と漏えい率の関係が示されており、参考文献として妥当である。



番号	参考文献		参考文献の適切性
	文献名	文献概要	
24	(一財)電力中央研究所,「平成21年度リサイクル燃料資源貯蔵技術調査等報告書」, (2010).	金属ガスクケット(外被材:アルミニウム、内被材及びコイ ルスト部の温度を約130℃~約140℃で一定とし、定期的 に密封性能を測定した結果、試験開始から19年以上が経過 しても密封部の漏えい率の変化はなく、良好な密封性能を 保持していることが確認された。また、設計貯蔵期間を60 年とした場合に、本試験と同じLMPとなる金属ガスクケット の初期温度は134℃であり、この初期温度を134℃以下と すれば閉じ込め機能は維持される。	○本文献での試験は、特定兼用キヤスク で使用される金属ガスクケットと同じ材 料で行われている。また、金属ガスク ケット断面の外径(φ6.1mm)は、特定兼 用キヤスクの一次蓋及び二次蓋のガ スクケット断面外径よりも小さい。さら に、試験におけるガスクケット部の温度 (約130℃~140℃)は、特定兼用キヤ スクの設計貯蔵期間中の熟解析結果 で得られた金属ガスクケット部温度を 包絡する。したがって、一次蓋及び二 次蓋用金属ガスクケットにおいて、特定 兼用キヤスクの設計貯蔵期間中の環 境より厳しい条件下で得られた結果 であり、参考文献として妥当である。
25	T. S. Byun, K. Farrell, "Tensile Properties of Inconel 718 after Low Temperature Neutron Irradiation", Journal of Nuclear Materials, 318, (2003).	ニッケル基合金の照射材を用いた引張試験の結果、中性子 照射量が $10^{17}$ n/cm <sup>2</sup> 以下では未照射材に対する機械的特性 (強度及び伸び)の有意な差はみられない。	○金属ガスクケットに使用するニッケル 基合金に対する、中性子照射による機 械的特性への影響を示した文献であ る。本文献には、特定兼用キヤスクの 設計貯蔵期間中の中性子線量( $2.5 \times 10^{14}$ $n/cm^2$ 以下)を上回る中性子照射 量( $10^{17} n/cm^2$ )と機械的特性の関係 が示されており、機械的特性への影響 が無い中性子照射量の範囲を示すた めの参考文献として妥当である。
26	H. Yoshida, et al., "Reactor Irradiation Effects on Al 1100", Proc. Jpn. Congr. Mater. Res., Vol. 24, (1981).	アルミニウムの照射材を用いた引張試験の結果、中性子照 射量が $10^{19}$ n/cm <sup>2</sup> 以下では未照射材に対する機械的特性 (引張強さ及び伸び)の有意な差はみられない。	○金属ガスクケットに使用するアルミニ ウムに対する、中性子照射による機械 的特性への影響を示した文献である。 本文献には、特定兼用キヤスクの設計 貯蔵期間中の中性子照射量( $2.5 \times 10^{14}$ $n/cm^2$ 以下)を上回る中性子照射量 ( $10^{19} n/cm^2$ )と機械的特性の関係が 示されており、機械的特性への影響が 無い中性子照射量の範囲を示すため の参考文献として妥当である。

番号	参考文献	文献概要	参考文献の適切性
27	<p>総合資源エネルギー調査会 原子力安全・保安委員会 核燃料サイクル安全小委員会 中間貯蔵施設における使用済燃料中間貯蔵施設における金属製乾式キャスクとその取納物の長期健全性について」, (2009).</p>	<p>熱による経年変化としては、クリープひずみの進行による燃料被覆管の破損、照射硬化の回復による燃料被覆管強度の低下、燃料被覆管中の水素化物再配向による燃料被覆管の脆化、及び応力腐食割れについて評価する必要がある。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ クリープ <ul style="list-style-type: none"> <li>国内の軽水炉で照射された照射済ジルコイ4被覆管を用いたクリープ試験が実施され、1%以上の変形能力を有することが確認されている。設計貯蔵期間中には温度を制限することにより、クリープひずみが1%以下に制限でき、クリープ破損を防止することができる。</li> </ul> </li> <li>・ 照射硬化 <ul style="list-style-type: none"> <li>国内の軽水炉で照射された照射済ジルコイ4被覆管を用いたクリープ試験が実施され、被覆管は炉内照射により強度が増し、延性が低下するが、高温条件に長時間保持されると照射効果が徐々に回復する。約300℃では照射硬化の回復の可能性は小さいことが確認されている。</li> </ul> </li> <li>・ 水素化物再配向 <ul style="list-style-type: none"> <li>貯蔵中は燃料棒の内圧が外圧より高いため、被覆管には周方向応力が発生している。国内の軽水炉で照射された照射済ジルコイ4被覆管を用いた水素化物再配向試験及び機械特性試験を行い、被覆管温度を275℃以下、周方向応力を100MPa以下に制限することにより、機械特性の劣化を防止することができる。</li> </ul> </li> <li>・ 応力腐食割れ <ul style="list-style-type: none"> <li>燃料棒ベレットの温度上昇による腐食性核分裂生成ガスの放出はなく、また、原子炉運転中に燃料棒ベレットから放出されたよう素はヨウ化セシウムとして安定に存在することから応力腐食割れが発生する化学的雰囲気となっていない。</li> </ul> </li> <li>・ 照射劣化 <ul style="list-style-type: none"> <li>貯蔵期間中の中性子照射量は、<math>10^{15} \sim 10^{16} \text{ cm}^{-2}</math>程度と評価されており、炉内照射に伴う中性子照射量<math>10^{21} \sim 10^{22} \text{ cm}^{-2}</math>に比べて無視できるものであり、貯蔵中の中性子照射は機械特性に影響しないと評価する。</li> </ul> </li> </ul>	<p>参考文献には、特定兼用キャスクに収納するPWR39GWd/t燃料及び48GWd/t燃料を対象とし、実燃料と同じ材料を用いた試験結果に基づき評価結果が示されている。また、本文献結果に示す中性子照射量及び燃焼度等の試験条件は、特定兼用キャスクの設計貯蔵期間中の環境を踏まえ設定した条件下で得られた結果であるため、参考文献として妥当である。</p>

### 別紙3 中性子遮蔽材の質量減損率について

設計貯蔵期間経過後の中性子遮蔽材の質量減損率の評価を行い、経年劣化を考慮した原子個数密度を遮蔽解析に用いている。

質量減損率は、劣化パラメータにより次式で表される<sup>(1)</sup>。

$$\Delta w = 5.69 \times 10^{-4} \times E_p - 19.2$$

ここで、

$\Delta w$  : 中性子遮蔽材の質量減損率 (%)

$E_p$  : 劣化パラメータ

$$E_p = T \times (77.6 + \ln(t))$$

T : 中性子遮蔽材温度 (K)

t : 中性子遮蔽材加熱時間 (h)

貯蔵中は、使用済燃料の崩壊熱量の低下に伴い、中性子遮蔽材の温度も低下するが、設計評価期間経過後の中性子遮蔽材の質量減損率算定においては、保守的に貯蔵開始直後の中性子遮蔽材の最高温度が設計評価期間にわたり一定として質量減損率を算定する。設計貯蔵期間初期の中性子遮蔽材の最高温度は 135℃である。

上記を基にすれば、質量減損率は 1.9 % と算定される。遮蔽解析ではこれに余裕を加えて 2.5% の質量減損があるとして評価する。

なお、中性子遮蔽材から放出される成分は、熱分解により生じる水分が支配的であり、その他として、炭酸ガスを多く含む空気成分が確認された。また、有機酸濃度は検出限界以下であった<sup>(2)</sup>。したがって、遮蔽解析においては、中性子の遮蔽性能を安全側に設定するため、中性子遮蔽材の質量減損の成分を全て水とし、この質量減損分を遮蔽体として無視している。

(補足説明) 中性子遮蔽材の質量減損データについて

前頁に示した中性子遮蔽材（エポキシ系樹脂）の質量減損率算定式<sup>(1)</sup>の基となる質量減損データと MSF-24P(S)型の中性子遮蔽材（エポキシ系樹脂、自社開発品）の質量減損データを重ねたものを別紙3-1図に示す。図に示すとおり、両者の質量減損率は同等であり、文献の質量減損率算定式を用いることは妥当である。



別紙3-1図 中性子遮蔽材の質量減損データ<sup>(註)</sup>  
(自社開発品[MREX レジン]及び NS-4-FR<sup>(1)</sup>)

(参考文献)

- (1) (財) 原子力発電技術機構, 「平成 14 年度 リサイクル燃料資源貯蔵技術調査等 (金属キャスク貯蔵技術確証試験) 報告書」, (2003).
- (2) (財) 原子力発電技術機構, 「平成 12 年度 リサイクル燃料資源貯蔵技術調査等 (金属キャスク貯蔵技術確証試験) 報告書」, (2001).

#### 別紙4 材料規格と金属キャスク構造規格と設計用強度・物性値の差異について

MSF-24P(S)型の主要な構成部材等の経年変化に対する評価(第5表)では、炭素鋼等の熱による経年変化に係るデータとして、発電用原子力設備規格 材料規格の設計用強度・物性値を用いている。発電用原子力設備規格 材料規格と同金属キャスク構造規格との設計用強度・物性値の温度範囲の比較を別紙4-1表から別紙4-6表に示す。

両規格に規定される設計用強度・物性値の温度上限値は、材料毎に下表に示す差異がある。型式指定申請における炭素鋼及びニッケルクロムモリブデン鋼の温度範囲の上限は、別紙4-1表から別紙4-4表のうち最も温度上限の低い350℃とし、ステンレス鋼及び析出硬化系ステンレス鋼の温度範囲の上限は、別紙4-5表及び別紙4-6表のうち最も温度上限の低い425℃としている。

<材料規格と金属キャスク構造規格で設計用強度・物性値の温度上限に差異があるもの>

##### ①炭素鋼及びニッケルクロムモリブデン鋼

--

##### ②ステンレス鋼及び析出効果系ステンレス鋼

--

別紙 4-1 表 炭素鋼  の設計用強度・物性値

--

別紙 4-2 表 炭素鋼  の設計用強度・物性値

--

別紙 4-3 表 炭素鋼  の設計用強度・物性値

--



別紙4-4表 ニッケルクロムモリブデン鋼  の設計用強度・物性値

--

別紙 4-5 表 ステンレス鋼  の設計用強度・物性値

--

別紙4-6表 析出効果系ステンレス鋼  の設計用強度・物性値

--